

درجه حرارت گرایوجنیک و موارد استعمال آن

از: محمد رضا اسلامی

ادامه از شماره قبل

۹-۱ نیمه هادیها در درجات حرارتی پائین

تفاوت اساسی بین نیمه هادیها و عایقها از این جاست که فاصله مدار انتهائی (forbid len gap) در نیمه هادیها کوچکتر از عایقها است. البته در موقع پخت کریستالیزه کردن نیمه هادیها عملاً ناخالصی هائی impurities در آنها قرار میدهند و عمل این ناخالصیها اینست که مدارهای فرعی دیگری بین دو مدار آخر آنها بوجود آورده و این مدارهای فرعی باعث میشوند که الکترونها راحت تر به مدار آخر برسند. پخت نیمه هادیها و بوجود آوردن این ناخالصیها باید خیلی دقیق انجام شود.

فنونهای مهم نیمه هادیها بشرح زیر میباشد:

۱- فنون رزنانس.

۲- خواص الکتریکی.

۳- خواص حرارتی.

۴- خواص نوری.

۹-۱-۱ فنون رزنانس

رزنانس سیکلوترون (Cyclotron Resonance) - اندازه گیری رزنانس دیامغناطیس یا سیکلوترون در نیمه کنداکتورها تجزیه ای است که مستقیماً تأثیر جرم «بار حمال» (Charge Carrier) را اندازه میگیرد. البته مفهوم رزنانس سیکلوترون وقتی که در جامدات بوجود میآید نسبتاً جدید است. بطریق

تجربی مشاهده شده است که در فلز ژرمنیم Germanium و در محیط گرایوجنیک این خاصیت را میتوان ایجاد کرد.

رزنانس پارامغناطیس وضعیت های ناخالص در رزنانس پارامغناطیس یا (electron spin) بایک مشاهده سریع نتیجه میشود که حالت ناپایداری (transition) یک میدان مغناطیس میکرو موج (microwave) متناسب است با مربع مانهای مغناطیسی (۲). در میدان مغناطیسی ثابت اسپینها (spins) میتوانند در جهت موازی یا غیر موازی میدان قرار بگیرند. رابطه رزنانس در این حالت برابر است با:

$$h\gamma = g\mu_b H \quad (0)$$

که γ فرکانس g ضریب نیروی شکافتن اتم μ_b (Bahr magneton) و H میدان مغناطیسی میباشد.

۹-۲-۱ خواص الکتریکی

در درجات حرارتی پائین مقدار هدایت الکتریکی بوسیله بلاهای حمال (Charge Carrier) یک طرفه خواهد شد که یا بانوع N خواهد بود و یا بانوع P (که در درجه حرارت پائین یکی از دونوع N و P از بین رفته و جهت الکترون مشخص میشود). دانسیته جریان N از رابطه زیر بدست میآید.

$$N = \pm \frac{\gamma}{Re}$$

بدین ترتیب که ۱ به قسمت درجه حرارت بالا مربوط بوده ۲ مربوط به قسمت متوسط و ۳ مربوط به قسمت درجه حرارت کم میباشد.

۳-۹-۱ خواص حرارتی (۹)


در نیمه هادیها حرارت بیشتر بوسیله شبکه الکترون هدایت میشود تا هدایت الکترون.

توضیح آنکه وقتی یک نمونه نیمه هادی سرد میشود، هدایت حرارتی آن با کم شدن درجه حرارت اضافه میشود تا به مقدارماکزیممی در یک درجه حرارت از مرتبه $\frac{1}{13}$ درجه حرارت Dehey برسد و در صورتی که با هم درجه حرارت پائین تر برود، هدایت حرارتی با سرعت نزول کرده و بسمت صفر در درجه حرارت $0^{\circ}K$ (صفر مطلق) میل میکند. (شکل ۶)

تجربه ای که بوسیله Pearlman و Keelson

انجام شد (۲) نشان میدهد که حرارت ویژه C_v مجموع از یک حرارت مخصوص شبکه ای متناسب با T^3 و یک حرارت مخصوص الکترونیک متناسب با T میباشد.

$$C_v = \alpha T^3 + \gamma T$$




شکل ۶ - ضریب هدایت حرارتی نوع m و p برای درجه حرارت های پائین

که R ضریب هال (Hall) e مقدار بار الکترون و γ یک ضریب است و معمولا بین ۱ یا ۲ میباشد که بستگی به آمار (statistic) گاز الکترون (ابر الکترونی) و زمان (carrier relaxation time) دارد.

در نمونه ژرمنیوم خنثی وقتی درجه حرارت به حدود درجه حرارت مایع هلیوم میل میکند و یا وارد این محدوده بشود، ضریب هال (Hall) از یک ماکزیمم عبور کرده و سپس بنسبت نقصان درجه حرارت کم میشود. در نتیجه این ضریب زاویه مقاومت، خیلی سریع تغییر کرده به یک مقدار خیلی کوچکترا میرسد و بعد با کم کردن درجه حرارت مقاومت ادامه پیدا کرده زیاد میشود ولی بایک نسبت ثابت کوچکترا.

هدایت ژرمنیوم در رنج درجه حرارت های پائین ممکنست بوسیله معادله تجربی زیر نشان داده شود (شکل ۵)

$$\sigma = C_1 e^{-\frac{E_1}{KT}} + C_2 e^{-\frac{E_2}{KT}} + C_3 e^{-\frac{E_3}{KT}}$$



شکل ۵ - سخنی تغییرات ضریب هال با درجه حرارت

که α و γ ضرایب ثابتی میباشند.

۹-۹-۴ خواص نوری (۲)

از درجه حرارت های پائین برای مطالعه خواص نوری برای تجزیه و تعیین سطوح انرژی و برای ازدیاد حساسیت در مطالعه فتو کنداکتیویته (photoconductivity) استفاده میشود الکترونها که بطور نوری برای هدایت تحریک شده اند. یک فتو کورنت (photocurrent) خواهند داد که با مقایسه با جریان تاریک (dark current) زیاد می باشد. برای مثال مشاهده شده است که ترکیب (indium antimonide) دارای حساسیت فتو کنداکتیوی در 5°K می باشد که تقریباً 8 مرتبه بزرگتر از حساسیت در 85°K است.

خواص مصالح ساختمانی در درجات حرارت پائین

موارد بسیار زیاد مصرف مایعات کرایوجانیک در موشک و پرتاب دیگر اجسام بفضا اطلاعات بیشتری را در خواص و طرح اولیه مصالح در رنج درجات حرارتی خیلی پائین لازم نموده و کوشش های زیادی از چند سال پیش به اینطرف برای این کار مبذول شده است.

بطور کلی کم کردن درجه حرارت در یک جسم صلب مقاومت جاری شدن، مقاومت کشش، سختی و مقاومت خستگی (fatigue) را اضافه میکند. مقداری از مصالح تحولات جامد - جامد را که ممکنست رورسیل بوده و یا اینکه نباشند، تحمل کرده ولی این تغییرات ممکنست حتی در تغییر خواص مکانیکی هم مؤثر باشد.

۲-۱ فلزات

در خواص مکانیکی فلزات در درجه حرارت کاملاً پائین. یکی از پدیده های مهم، مسئله شکنندگی فولاد کربن دار معمولی می باشد. و بهمین علت تا بحال خرابی های بزرگی در ساختمان های موشکی پیش آمده

است. فولاد کربن دار از مصالحی است که مورد مصرف زیاد داشته و در بیشتر این ساختمانها بکار برده میشود و بدبختانه این فلز در درجات حرارتی خیلی پائین شکننده است.


البته این پدیده یک مشخصه کلی برای همه فلزات و آلیاژ های معمولی نمی باشد. بیشتر فلزات معمولی مثل آلومینیوم، مس، نیکل و بیشتر آلیاژ هایشان مثل آلیاژ «سری 300» فولاد های ضد زنگ اوستینت تابع این فنومن شکنندگی در درجات حرارتی پائین نیستند.

یک رابطه مناسبی میتوان بین نوع شبکه کریستال و شکنندگی جسم در درجات حرارتی کرایوجانیک برقرار نمود. و بدین ترتیب آندسته از فلزات که شبکه کریستالی آنها از نوع مکعب با وجوه متمرکز می باشد در درجات حرارتی پائین شکننده نمیشوند، در صورتی که نوع کریستال آنها مکعب متمرکز باشد شکننده خواهد شد. (۲) منحنی های شکل ۷ و ۸ بستگی درجه حرارت را با مقاومت جاری شدن و مقاومت انتهایی کشش برای بعضی از فلزات معمولی که برای وسائل مورد مصرفی در درجات حرارتی پائین ساخته شده اند نشان میدهد. چون فولادهای ضد زنگ در ساختمانی که در محیط کرایوجانیک واقع میشوند بیشتر مصرف میشود. لذا یکی از ضعف های آن که شناخته شده لغزش یا Creep می باشد. این اثر با اندازه کافی مهم بوده و اغلب باعث شکنندگی وسایل کرایوجانیک میگردد.


منحنی لغزش فولادهای ضد زنگ 20°K آزمایش

شده و در شکل ۹ رسم گردیده است. (9)

در شکل ۱۰ میتوان دیفرانسیون الکترون را روی یک نمونه نازک از فولادی که تحت تأثیر تنش زیاد می باشد ($\tau = 123 \text{ kgf/mm}^2$ در 77°K) مشاهده نمود. در این شکل جا جابجایی بلورها در اثر لغزش



شکلهای ۸۷ قدرت کشش و حد جاری برای چند فلز و آلیاژ متداول




شکل ۹ - الف - اثر باگیزاری (۲۰-ko)

مزا یای جالبی می باشد که یکی نسبت زیاد مقاومت به وزن بوده و دیگر خواص آن آسانی ساخته شدن، دوام، سادگی عمل برای ساختن شکل های پیچیده و فساد تدریجی مقاومت می باشد. بیشتر پلاستیک ها در درجات حرارتی پائین کاملاً

نشان داده شده است.

۲-۴ پلاستیک ها

با وجود اطلاعات کمی که در مورد خواص مکانیکی پلاستیک ها در درجه حرارت پائین موجود است ولی پلاستیک فیبر شیشه ای پیش فشرده دارای



شکل ۹ - ب - خزش در ۲۰۰k

از روی مقاومت الکتریکی باقیمانده و مربوط به ناخالصی P_0 حساب بکنیم. مقاومت ایده آل مربوط به امواج حرارتی در درجه حرارت اطاق را $P_i(T_1)$ فرض نموده و رابطه زیر را با

قانون Matthiessen

$$P_i(T_1) = P(T_1) - P_0 \quad (11)$$

در نظر بگیرد يك المان فلزی خالصی را که در آن هدایت حرارتی شبکه‌ای « K_g » خیلی بیشتر از مؤلفه هدایت حرارتی الکترون باشد. بنا بر این خواهیم داشت.

(مربوط به امواج حرارتی) $W_i +$ (مربوط به ناخالصی‌ها) $W_o = W = \frac{1}{K}$ که در آن

$$W_o = \frac{P_o}{PL} \text{ و } L = 2.45 \times 10^{-6} \frac{\text{watt-ohm}}{\text{deg}^2}$$

میباشد T درجه حرارتی است متناسب با W_o در درجه حرارت کرایوجنیک

$$K = K_o = LT/P_o \quad W_i \ll W_o$$

هدایت در درجه حرارت متوسط

از ناحیه درجه حرارت متوسط يك فرمول نیمه تجربی بوسیله (وایت) و (وودز) (۱۰) پیشنهاد شده

$$\frac{W_i}{W_\infty} = 2 \left(\frac{T}{\theta}\right)^2 J_3\left(\frac{\theta}{T}\right) \quad (10)$$

$$J_3\left(\frac{\theta}{T}\right) = \int_0^{\frac{\theta}{T}} \frac{x^3 dx}{(e^x - 1)(1 - e^{-x})}$$

که W_∞ بستگی به درجه حرارت ندارد. و θ مشخصه حرارتی (Dehey) بوده. برای $T \ll \frac{\theta}{10}$ این فرمول

بصورت زیر درمیآید

$$\frac{W_i}{W_\infty} = c \left(\frac{T}{\theta}\right)^2$$

که $C = 14.4$ و با اطلاعاتی که در دست است بخوبی تطبیق میکند و بطریق تجربی تعیین میشود شکل ۱۱ نتایج بدست آمده (10) برای (rhenium) (که تاحدی جسم کرایوجنیک گران قیمت است.)

قوی بوده و ممکنست در صورتی که از شوک حرارتی دوری شود از آنها استفاده کرد. پلاستیک در درجات حرارتی پایین در مقابل ضربه مکانیکی بیشتر از شیشه پایداری میکند. (جدول ۱) خواص پلاستیک‌ها را در درجات حرارتی پایین نشان میدهد (۹)

۴-۴ حرارت مخصوص مصالح در درجه حرارت پایین

حرارت مخصوص جامدات با کریستال ساده بخوبی بوسیله رابطه Dehey نشان داده میشود (2)

$$C_v = 9R \left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \int_0^{\theta/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx = 3RD \left(\frac{\theta}{T}\right)$$

که C_v حرارت مخصوص و R ثابت عمومی گازها و θ درجه حرارت Dehey میباشد

۴-۴ هادی های فلزی

مقاومت الکتریکی بیشتر المانهای فلزی خالص در درجه حرارت معمولی تقریباً متناسب با درجه حرارت مطلق میباشد. مکانیزم میکروسکوپی جریان الکترون بستگی به تحریک حرارتی دارد. بهر حال در درجه حرارت خیلی پایین، مقاومت به يك مقدار باقیمانده میل میکند که اغلب بستگی به درجه حرارت دارد (۹). این مقاومت باقیمانده به نقص یا ناخالصی جسم نسبت داده میشود. يك ناخالصی کم این اثر را دارد که افزایش بستگی حرارت را به مقاومت اضافه میکند.

آلیاژها، طبق يك قاعده‌ای مقاومتی خیلی بیشتر از المان‌های تشکیل دهنده خود داشته و ضرائب مقاومت - درجه حرارت آنها کاملاً کم هستند.

۴-۵ هدایت مصالح فلزی کرایوجنیک (10)

همانطور که اهمیت دارد بدانیم چه مقدار هدایت حرارتی در هر درجه حرارت برای مصالح وجود دارد همانقدر هم مهم است بتوان يك فلز را در درجه حرارت کم یا زیاد انتخاب نمود (البته نسبت به ناخالص‌هایش).

بنا بر این میخواهیم هدایت حرارتی « k » را



شکل ۱۰ - تصویری از فولادی که تحت تغییر طول نسبی زیادی قرار دارد بوسیله میکروسکب الکترونی

Inconel , annealed monel فولاد زنک نزن و غیره K_g ممکنست قابل مقایسه و حتی بیشتر از K_e بود در حدود يك رنج وسیع حرارتی باشد .

از اینرو برای بدست آوردن $K = K_e + K_g$ تخمین K_g لازمست. در آلیاژهای آنیکه شده در درجه حرارت $T < 20\theta$ الکترونها منبع اصلی پراکنده کردن امواج شبکه‌ای هستند و اگر فرمول Klemens - Makinson را بکار ببریم خواهیم داشت :


$$K_g = 3.3 K_i (T) \left(\frac{T}{\theta} \right)^4 N^{-\frac{4}{3}}$$

در مورد امانهای مسائل ناخالص و آلیاژها کمتر اطلاعات دقیق موجود میباشد و دلیل آنهم اینست که قوانینی که برای محاسبه ضریب هدایت حرارت شبکه‌ای گفته شد در مورد این اجسام مشکوک میباشد .

طبق يك قاعده کلی اگر $\frac{P_0}{P(\pi)} < 0.5$ باشد K_g با مقایسه با K_e کوچک خواهد بود. مثلا کمتر از 20% K_e در همه درجات حرارت و خواص طرح کرایوجانیک

بهر حال در مورد يك چنین مصالح مهمی مثل


از زمان رفتن به محیط کرایوجانیک پیرتر شده باشد.
زنده بکنند.



R = Re	5% Zn	پیش بینی شده برای		
R = Ro + Rg	9%	»	»	»
R = Re	9%	»	»	»
R = Re + Rg	10%	»	»	»
R = Re	10%	»	»	»
R = Rg	20%	»	»	»

REFERENCES

- 1- Ko Mendelssohn, "Progress in Cryogenic" Academic Press Inc. Publishers, New York, 1964.
- 2- C. J. Gorter, "Progress in Low Temperature Physics", North Holland Publishing Company, Amsterdam, Volume II.
- 3- B. D. Henshall, "A. Cryogenic Hypersonic Low Density Wind Tunnel", in "Advances in Cryogenic Engineering", Volume 7, PP. 85.
- 4- H. Mark & R.D. Sommers, "The Combined Use of Liquid and Gaseous Helium to Provide Near Actual Space Environment", in "Advances in Cryogenic Engineering", Volume 8, PP. 93.
- 5- T. Li, "Cryogenic Liquids in the Absence of Gravity", in "Advances in Cryogenic Engineering" Volume 7, PP. 16.
- 6- H. A. Schwettman, P. B. Wilton, "The Application of Superconductivity to Electron Linear Accelerator", in "Advances in Cryogenic Engineering", Volume 10, PP. 88.
- 7- S. L. Wipf, "A. Superconducting Direct-Current Generator", in "Advances in Cryogenic Engineering", Volume 9, PP. 342.
- 8- J. R. Purcell & E. G. Payne, "Superconducting Rectifiers", in "Advances in Cryogenic Engineering", 6, PP. 149.
9. Russell B. Scott, "Cryogenic Engineering" D, Van Nostrand Co., Inc., New York, 1960.
- 10- G K. White & S. B. Woods, "Conductivity of Metallic Cryogenic Materials", in "Advances in Cryogenic Engineering", Volume 2, PP. 120.
- 11- Klemens, P. G., "Handbuch der Physik", PP. 14, 198, 1956.



Re 1
Re 2

برای Re از رابطه

$$P \times 30 \times 10^6$$

$$2300 \frac{P}{\rho \cdot 0.95} \times 230 \times 10^{-6}$$

ضریب هدایتی (K) رینوم

که N تعداد الکترونهاي آزاد در يك اتم میباشد.
در شکل ۱۲ بعضی اطلاعات برای برنج و Inconel داده شده خواص و رفتاری که مصالح در درجات حرارت کم از خود نشان میدهند باعث شده که روز بروز رشته های متعددی در محیط کرایوجانیک باز شود. با تحقیقات زیادی که در این مورد شده تا کنون به خواص عجیبی در این محیط پی برده شده. بعنوان مثال يك مورد استفاده آن در پزشکی، زنده نگهداشتن موجودات زنده در این محیط است توضیح آنکه چنانچه يك موجود زنده را در عرض زمان کوتاهی (مثلا یکصدم ثانیه) از محیط عادی به محیط کرایوجانیک ببریم تا هر مدت که بخواهیم میتوانیم آنرا نگهداری کنیم و دوباره چنانچه باز هم در عرض يك مدت کم آنرا به محیط عادی برگردانیم موجود زنده خواهد شد. در این مورد آزمایشات زیادی شده که توأم با موفقیت بوده است.

مثلا یکی از راههای نگهداری سر نشین سفینه های فضائی در مسافرت های طولانی فضائی اینست که سر نشین سفینه را در يك کپسول به محیط کرایوجانیک ببرند و پس از طی مسیر مسافرت، دوباره او را بدون اینکه

جدول ۱- خواص مکانیکی پلاستیکها

PLASTIC	TEMPERATURE °K درجه سانتیگراد	ULTIMATE TENSILE STRENGTH PSI X 10 ⁻³	COMPRESSIVE YIELD STRENGTH PSI X 10 ⁻³	YOUNG'S MODULUS PSI X 10 ⁻⁶
TEFLON (POLYTETRAFLUORO- ETHYLENE)	295	2	—	.06
	195	5.5	—	.26
	153	8	9	.54
	77	15	18.5	.74
	20	—	25	—
	4	—	27	1.0
KEL-F (POLYTRIFLUOROMONO- CHLOROETHYLENE)	293	6.3	—	.26
	198	14.0	—	.62
	77	16.2	—	.84
	4	—	44	—
POLYETHYLENE	300	1.3	—	.02
	4	—	25	—
NYLON	293	7.7	—	.43
	198	20.1	—	.56
	153	24.3	—	.75
	77	27.9	—	1.10