

# بررسی سرعت انحلال ناکسیدان گالن در محلول‌های اسیدی

رضا قاسم‌زاده

دانشیار

دانشکده مهندسی متالورژی و علم مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

## چکیده

این کار نتایج حاصل از بررسی سرعت انحلال ناکسیدان گالن را در محلول اسیدهای کلریدریک و پرکلرید با و یا بدون افزودن کلرید سدیم بیان می‌کند. تحت شرایط آزمایش، سرعت انحلال توسط واکنش شیمیایی که روی سطح نمونه آن صورت می‌گیرد کنترل می‌شود. سرعت انحلال گالن در محلول‌های اسید کلریدریک و اسید پرکلرید نسبت به فعالیت یون کلر از درجه اول می‌باشد. افزودن کلرید سدیم به محلول اسید، سرعت انحلال را به مقدار زیاد افزایش می‌دهد. کلرید سدیم دارای دو تأثیر احتمالی می‌باشد، یکی اینکه ممکن است ناشی از افزایش فعالیت یون هیدرژن بوده باشد و دیگر اینکه افزایش سرعت انحلال که در غلظت‌های زیاد کلرید سدیم مشاهده می‌شود ممکن است نتیجه‌ای از جذب یون‌های کلرید و تشکیل کمپلکس این یون‌ها روی سطح گالن بوده باشد.

## *Study on the Nonoxidative Dissolution of Galena in Aqueous Solution*

R Ghasemzadeh

Senior Lecturer

Matallurgy Department,

Iran University of Science and Technology

### Abstract

The kinetic study of nonoxidative dissolution of natural galena in hydrochloric acid and perchloric acid solutions with and without the addition of sodium chloride has been studied.

In this condition the dissolution rates were controlled by chemical reaction on the surface of the sample.

The dissolution rate of galena is of first order with respect to hydrochloric ion activity in both hydrochloric and perchloric acid solutions. The addition of sodium chloride enhanced the dissolution rate. The effect of sodium chloride has the following possible interpretations.

It is either the result of an increase in hydrogen ion activity or may be due to the specific adsorption of chloride ions or even surface complexing of chloride ions on the galena surface.

## مقدمه

سنگ شوئی ناکسیدان کانی های با پیوند سولفید فلزی در اسیدی که تولید هیدرژن سولفوره می کند کارآ مورد بررسی قرار گرفته و در دستگاه های نیمه صنعتی آزمایش شده است (۱). مهندسین هیدرومالتالورژی هنوز امیدوار به گسترش روش سنگ شوئی ناکسیدان جهت تصفیه کانی های با پایه سولفید فلز به صورت یک فرایند اقتصادی می باشد.

سرعت انحلال سولفیدهای طبیعی و ساختگی سرب، مس، روی و آهن در محلول اسید سولفوریک محتوى یون های کلرید مورد مطالعه قرار گرفته است (۲). این بررسی ها حاکی از آن است که سولفیدهای سرب و روی با سرعت بیشتری در این محلول ها حل می شوند. چگونگی انحلال سولفیدهای با پایه فلزی در محلول اسید کلریدریک غلیظ هم اکنون به صورت یک مدل عمومی ارائه شده است (۳).

از آنجا که بررسی های سینتیکی انجام شده جهت توضیح چگونگی انحلال گالن در محلول های اسیدی کافی نمی باشد، لذا بررسی گستردگی تر جهت به دست آوردن آگاهی بیشتر از چگونگی انحلال گالن در محلول های اسیدی لازم به نظر می رسد. این مقاله نتایج به دست آمده از بررسی سرعت انحلال ناکسیدان گالن را در محلول های اسید کلریدریک و اسید پرکلریک با و یا بدون افزودن کلرید سدیم مورد مطالعه قرار می دهد.

## ۱- مواد لازم برای آزمایش

در این مورد نمونه ای از گالن با ترکیب درصد سرب =  $\frac{4}{26}$  و گوگرد =  $\frac{13}{26}$  مورد بررسی قرار گرفته است. ناخالصی های اصلی که با تجزیه اسپکتروگرافی مشخص شده عبارتند از Si و Ag. مکعبی از گالن را روی رزین اپوکسی به گونه ای نصب می کنیم که فقط یک سطح آن در معرض معرف عمل کننده قرار گیرد. سطح گالن با کراندم نمره ۱۵۰۰ صیقلی شده و پس از هر بار آزمایش با آب مقطر شستشو داده شده و آنگاه از سطح آن عکسبرداری می گردد تا مساحت سطح با استفاده از پلانیمتر روی عکس های بزرگ شده سنجیده شود. تمامی معرف های شیمیایی مصرف شده از درجه خلوص بالا بوده و برای تهیه محلول نیز از آب مقطر استفاده شده است.

## ۲- چگونگی آزمایش

یک قیف جداگانه به ظرفیت ۵۰۰ میلی لیتر با یک در محکم که دارای پنج مجرای می باشد، به عنوان ظرف واکنش برای تمامی آزمایش ها مورد استفاده قرار می گیرد. مجرای میانی برای قرار دادن میله همزن استفاده شده و چهار مجرای دیگر به ترتیب برای ورود گاز ازت در محلول، تخلیه گاز سولفید هیدرژن به همراه گاز ازت، نصب نمونه گالن در محل مناسب و بالاخره جای لوله نمونه برداری در نظر گرفته شده است. دمای مجموعه توسط یک ترمومترات با دقت  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  کنترل می شود. قبل از هر آزمایش محلول توسط گاز ازت به مدت ۳۰ دقیقه گاز زدایی می گردد. نمونه گالن را از طرف سطح به درون محلول وارد کرده و آزمایش با شروع به کار همزن آغاز می شود. در طول مدت، آزمایش حباب های گاز ازت به درون محلول جاری می گردد. در حالی که از ورود چریان هوا به درون ظرف واکنش جلوگیری می شود، سولفید هیدرژن تولید شده از محلول جدا شده و از ظرف واکنش جدا می شود. هر بار ۱۰ میلی لیتر از محلول نمونه را خارج کرده تا در زمانهای مناسب، آزمایش های تجزیه کمی برای تعیین میزان گالن حل شده با استفاده از طیف سنج جذب اتمی صورت گیرد.

## ۳- اندازه گیری فعالیت یون هیدرژن

محلول اسیدی و محلول کلرید اسیدی مصرف شده در این بررسی تا حدودی غلیظ بوده و بنابراین فعالیت یون موجود در محلول های  $\text{HClO}_4$ ,  $\text{HCl-NaCl}$ -  $\text{HCl}$  نیروی محرکه پیل در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  تعیین می شود:



محلول مورد آزمایش ( $\text{H}_2$ ) ۱ atm سیاه Pt-Pt  
کلرید  $\text{Ag-Ag} \parallel \text{N KCl} / \text{Ag-Ag} \parallel \text{N KCl}$  | پل نمکی  
نیروی محرکه این پیل با فرمول (۱) بیان می شود.

$$\text{emf}_{\text{H}}^{+} = -2/206 + \frac{\text{RT}}{\text{F}} \ln \text{a}_{\text{H}}^{+} + \text{Vip} \quad (1)$$


که در آن  $\text{V}_{\text{ip}}$  پتانسیل اتصال مایع در ناحیه مرزی بین محلول مورد نظر و پل نمکی می باشد. مقدار پتانسیل اتصال مایع از تقریب درجه اول فرمول هندرسون (۴) ارزیابی می شود. فعالیت تقریبی یون هیدرژن از فرمول (۱) محاسبه شده و چگونگی تعیین آن در مرجع (۵) ارائه شده است.

#### ۴- نتایج تجربی و بحث پیرامون آنها

واکنش محلول ناکسیدان کانی سرب که سولفید هیدرژن آزاد می کند به صورت زیر می باشد:



نمودار (۱) تغییرات سرعت اتحلال ناکسیدان گالن.



نمودار (۲) تغییرات آرینوسی میزان اتحلال ناکسیدان گالن در محلول های مختلف اسیدی.

قبل از آزمایش های سینتیکی اتحلال گالن، آزمایش های مقدماتی چندی روی آن صورت می گیرد. نمودار (۱) نتایج آزمایش های اتحلال را برای یک مول محلول  $\text{HClO}_4$  و یک مول محلول  $\text{HCl}$  در دما  $55^\circ\text{C}$  ۲۴ ساعت نشان می دهد. این نمودار بیانگر آن است که میزان اتحلال گالن به جز در مرحله نخستین آن ثابت می باشد. این است که سرعت واکنش از شیب خط میزان اتحلال در ۵ ساعت به دست آمده که از آن برای محاسبات سینتیک واکنش استفاده شده است.

تأثیر دما بر سرعت اتحلال با سرعت همزدن ثابت ۱۶۰۰ دور در دقیقه در محلول های به ترتیب محتوی یک مول  $\text{HCl}$ ، یک مول  $\text{HCl}$  با یک مول  $\text{NaCl}$ ، یک مول  $\text{HClO}_4$  و یک مول  $\text{HClO}_4$  با دو مول  $\text{NaCl}$  محاسبه شده است.

مقادیر به دست آمده بر مبنای طرح آرینوس در نمودار ۲ نمایش داده شده است. انرژی های فعالیت محاسبه شده به قرار زیر می باشند:


- ۱۳/۳ کیلوکالری بر مول برای محلول یک مول  $\text{HCl}$ .  
- ۱۹ کیلو کلری بر مول برای محلول یک مول  $\text{HCl}$  و یک مول  $\text{NaCl}$ .  
- ۱۶/۷ کیلو کالری بر مول برای محلول یک مول  $\text{HClO}_4$  و ۱۵/۱ کیلو کالری بر مول برای محلول یک مول  $\text{HClO}_4$  با دو مول  $\text{NaCl}$ .  
انرژی های فعالیت زیاد که برای اتحلال ناکسیدان گالن به دست آمده بیانگر این واقعیت است که نفوذ واکنشگرها به سطح و یا محصولات در سطح گالن عامل کنترل کننده بوده است. بنابر این در این مورد میزان اتحلال به سرعت هم زدن محلول بستگی ندارد. نمودار (۳) عدم وابستگی سرعت واکنش را به سرعت هم زدن بیش از ۸۰۰ دور در دقیقه تأیید می کند. در هر حال میزان اتحلال ناکسیدان سرب در محلول اسید کلریدریک و پرکلریک با و یا بدون افزودن کلرید سدیم به وسیله واکنش شیمیایی روی سطح گالن کنترل می شود.

می شود که تفاوت بین فعالیت و غلظت یون هیدرژن وقتی که غلظت اسید افزایش می یابد، دارای اهمیت می گردد. با افزودن کلرید سدیم به محلول اسیدی با غلظت ثابت، ملاحظه می شود که فعالیت یون هیدرژن افزایش می یابد.


بدین ترتیب مقادیر فعالیت یون هیدرژن محاسبه شده در  $25^{\circ}\text{C}$  جهت بررسی چگونگی انحلال گالن در نظر گرفته می شود هر چند سنگ شوئی در دمای  $55^{\circ}\text{C}$  صورت گرفته است.

سرعت انحلال گالن بر حسب فعالیت یون هیدرژن اسید پرکلریک و اسید کلریدریک در نمودار (۶) ارائه شده است. این شکل بیانگر آن است که سرعت واکنش نسبت به  $\text{H}^{+}$  در محدوده  $7 \cdot 10 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 2$  مول برای محلول اسید پرکلریدریک برابر ۲ مول  $\text{HCl}$  بوده است. سرعت انحلال گالن در بیشتر محلول های  $\text{HCl}$  غلظت افزایش یافته که بیانگر واپستگی بیشتر به فعالیت یون هیدرژن می باشد. این افزایش سرعت انحلال، ویژه محلول غلظت اسید کلریدریک بوده و برای محلول اسید پرکلریک چنین پدیده ای مشهود نمی باشد. بنابراین به نظر می رسد که قانون ویژه ای بر یون های کلرید از قبیل جذب و یا توانایی ترکیب شدن بر سرعت انحلال مؤثر بوده است که آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

از این یافته ها چنین برداشت می گردد که نقش یون های هیدرژن بر محلول ناکسیدان گالن در محلول اسید پرکلریک همانند محلول اسید کلریدریک می باشد. واپستگی خطی سرعت انحلال بر حسب  $\text{H}^{+}$  برای اسید پرکلریک در غلظت کمتر از ۴ مول و برای اسید کلریدریک در غلظت کمتر از ۲ مول استنتاج می شود. از آنجاکه فعالیت یون هیدرژن در مقایسه با غلظت اسید بهترین تعیین کننده سرعت انحلال می باشد، از پارامترهای مناسب سینتیک های انحلال استفاده می شود که بیانگر فرایندی تعیین کننده برای آزادسازی  $\text{HS}^{-}$  از سطح سرب همانطور که در واکنش (۴) ارائه شده می باشد.




بدین ترتیب یون سولفید هیدرژن  $\text{HS}^{-}$  تشکیل شده می تواند به سرعت با یون هیدرژن جهت تولید سولفید هیدرژن واکنش دهد (۶).




نمودار (۳) سرعت انحلال گالن در اسیدهای مختلف با سرعت به هم زدن متفاوت در  $55^{\circ}\text{C}$ .

میزان انحلال کاتی سرب در غلظت های مختلف محلول اسید کلریدریک و پرکلریک با ویا بدون افزودن کلرید سدیم اندازه گیری شده است. نمودار (۴) تأثیر غلظت هر دو اسید را بر سرعت انحلال گالن در  $55^{\circ}\text{C}$  با سرعت هم زدن ۱۶۰۰ دور در دقیقه نشان می دهد. افزایش سرعت انحلال با افزایش غلظت اسید در همه محلول های مورد آزمایش تأیید شده است. سرعت انحلال از مرتبه  $1/8$  نسبت به غلظت اسید پرکلریک بوده در حالیکه چگونگی تعلق آن به اسید کلریدریک تا حدودی پیچیده می باشد.

میزان انحلال گالن به مقدار زیادی با افزودن کلرید سدیم به هر دو اسید کلریدریک و پرکلریک افزایش می یابد. سرعت انحلال برای این سیستم ها با تغییرات غلظت اسید پیچیده تر می شود. همانطور که قبل از ذکر شدیم محلول اسیدی و نیز محلول های کلرید اسیدی که مطالعه شده تا حدودی غلظت اسید پیچیده تر می باشد. بدین ترتیب داده های تجربی سرعت انحلال گالن از نقطه نظر فعالیت یون هیدرژن موجود در محلول سنگ شویی به جای غلظت های اسید مورد بررسی قرار گرفته است. فعالیت یون هیدرژن در غلظت های مختلف اسید در نمودار (۵) نمایش داده شده است. این میزان از فعالیت یون هیدرژن با اندازه گیری نیروی محرکه در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  به دست آمده است. از این نمودار نتیجه




نمودار (۵) ارتباط بین فعالیت یون هیدرژن و غلظت اسید برای محلول اسیدهای مختلف در  $25^{\circ}\text{C}$ .



نمودار (۶) تأثیر  $a_{\text{H}^{+}}$  بر سرعت انحلال گالن روی محلول های اسید کلریدریک و اسید پرکلریدریک.


نمودار ۷ رابطه بین سرعت انحلال و فعالیت یون هیدرژن برای محلول اسید پرکلریدریک که شامل دو مول NaCl و اسید کلریدریک که یک مول NaCl دارد را نشان می دهد. سرعت انحلال برای محلول اسید کلریدریک محتوى یک مول NaCl از درجه اول نسبت به  $a_{\text{H}^{+}}$  می باشد، وقتی که غلظت تمامی یون های کلرید کمتر از دو مول بوده باشد، سرعت انحلال مشابهی برای محلول اسید پرکلریدریک با دو مول NaCl مشاهده شده است. نمودار ۷ تغییراتی را دارا می باشد که تقریباً منطبق بر تغییراتی است که برای اسید کلریدریک به دست آمده. این یافته ها بیانگر این واقعیت است که فعالیت یون هیدرژن، سرعت انحلال را برای هر دو اسید (کلریدریک و پرکلریدریک) در حضور کلرید سدیم وقتی که غلظت یون های کلر موجود از دو مول تجاوز نکند، تعیین می کند. به عبارت دیگر بیانگر این واقعیت می باشد که افزایش غلظت یون به بیش از دو مول در محلول اسیدی، نتیجه افزایش سرعت انحلال ناشی از فعالیت یون هیدرژن موجود در محلول سنگ شوئی بوده است.




نمودار (۷) تأثیر غلظت بر سرعت انحلال گالن در محلول اسیدهای مختلف در  $25^{\circ}\text{C}$ .

افزایش می‌یابد. افزایش مقادیر  $H^+$  ناشی از کلرید سدیم برای بیان و توجیه افزایش سرعت انحلال ناکافی می‌باشد. سرعت انحلال تقسیم بر  $a_{H^+}$  برای محلول‌های سنگ شویی مورد مطالعه برحسب  $a_{Cl^-}$  رسم شده است. میزان  $a_{Cl^-}$  نیز از مقادیر نیتروی محرکه تعیین شده است. نمودار ۹ نتایج به دست آمده را نشان می‌دهد. اندازه  $a_{H^+}$  و  $a_{Cl^-}$  برای یک مول محلول HCl محتوی NaCl نیز در نمودار ۱۰ نمایش داده شده است.


در نمودار ۹ ارتباط خطی بین  $R/a_{H^+}$  و  $a_{Cl^-}$  را در غلظت یک مول کلرید سدیم نشان می‌دهد و بیانگر پراکنگی نقاط می‌باشد. از این مشاهدات نتیجه می‌شود که افزایش غلظت یون‌های کلرید یون نقش به سزاوی در افزایش انحلال گالن دارد هر چند با افزایش غلظت کلرید سدیم تأثیر یون کلرید زیاد می‌شود. به نظر می‌رسد که جذب سطحی ویژه یون‌های کلرید روی سطح سرب تجمع کرده و با ایجاد یک سطح از کمپلکس کننده یون‌های کلرید روی سرب نقش مهمی را در افزایش سرعت انحلال بازی می‌کند. در هر حال عدم وجود داده‌های کافی از رابطه بین یون‌های کلرید و انحلال سرب، مانع از نتیجه‌گیری قطعی می‌شود.



نمودار (۹) تأثیر  $a_{Cl^-}$  بر سرعت انحلال محلول یک مول HCl محتوی کلرید سدیم.



نمودار (۷) تأثیر  $a_{H^+}$  بر سرعت انحلال گالن در محلول‌های اسیدی کلرید.



نمودار (۸) تأثیر کلرید سدیم بر سرعت انحلال گالن در محلول یک مول HCl در ۵۵ °C.


چگونگی تأثیر ناشی از افزایش کلرید سدیم به محلول یک مول HCl در دمای ۵۵ °C و با سرعت هم زدن ۱۶۰۰ دور در دقیقه بررسی شده است. این نتایج در نمودار ۸ به تصویر کشیده شده است. از این شکل بهوضوح دیده می‌شود که سرعت انحلال به مقدار قابل ملاحظه‌ای با افزودن بیش از یک مول کلرید سدیم

## ۵- نتیجه

الف - سرعت اتحال ناکسیدان گالن در محلول های اسید کلریدیک و پرکلریدیک با و یا بدون افزودن کلرید سدیم سورد بررسی قرار گرفته است. تحت شرایط آزمایش انجام شده در این بررسی، سرعت اتحال به وسیله واکنش های شیمیایی روی سطح نمونه کنترل می شود.

ب - افزودن کلرید سدیم به محلول های اسیدی به مقدار زیادی میزان اتحال را افزایش می دهد. تأثیر کلرید سدیم ممکن است به دو گونه زیر توجیه شود.

یکی اینکه می تواند باعث افزایش فعالیت یون هیدروژن شود و دیگر اینکه افزایش سرعت اتحال در کلرید سدیم غلیظ ممکن است برای جذب سطحی ویژه یون های کلرید با تشکیل کمپلکس یون های کلرید روی سطح سرب مناسب بوده باشد. ترکیبی از این تأثیرات نیز ممکن است دخیل بوده باشد.



## مراجع

- [1] H. Majima and Y. Awakura: Preprints of paper at the XIIIth Intern. Min. Process Congr., Warszawa. Vol. 1. pp. 665-89. 1979.
- [2] S. I. Tarabaev and N. A. Milyutina: Isverst. Akad. Nauk. Kazakh. S.S.R. Scr. Gom. Dela. Stroimaterialov Met., 1956, no. 6. pp. 76-88.
- [3] P. D. Scott and M. J. Nicol: Trans. IMM., 1976. no. 1. pp. C40-C44.
- [4] K. J. Vetter: Electrochemical Kinetics . p. 49. Academic Press. New York. 1990.
- [5] H. Majima, Y. Awakura, T. Yazaki, and Y. Chikamori: Met. Trans. B. 1980, Vol. 11B.p. 209.
- [6] L.D. Locker and P. L. de Bruyn: J. Electrochem. Soc. 1989, Vol. 112. pp. 1659-69.